

NM205

EPOKSITASOITE

TEKNINEN TIEDOTE

TREMCO
Lasting Performance



YHTENVETO EDUISTA

- Ei valu, eikä muodosta pusseja, jolloin jopa kattopinnoille voidaan levittää paksu kerros.
- Hyvä tarttuvuus kaikkiin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin, lukuun ottamatta pehmeitä muoveja.

TUOTETIEDOT

Kuvaus

2-komponenttinen liuotinainevapaa epoksimassa, joka muodostaa erittäin tikstrooppisen massan.

Käyttöalueet

Peltivaurioiden korjaamiseen ja erilaisten esineiden ja materiaalien kiinnittämiseen, pulttien yms. kiinnittämiseen kiveen.

Väri

A-osa: vaalean harmaa, B-osa: kirkas

Pakkaus

2-in-1 pakkaus 2,3 kg (A+B osat)

KÄYTTÖOHJEET

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

- Alusta puhdistetaan huolellisesti kaikesta pölystä, rasvasta, öljystä ja irrallisesta materiaalista.
- Jos alustassa ei ole riittävä vetolujuutta, alusta vahvistetaan NM051 Super Pohjusteella.

Massan sekoitus ja levitys

- A ja B osat sekoitetaan huolellisesti, kunnes massa on yhtenäistä ja tasalaatuista. Molemmat komponentit ovat erivärisiä, joten on helppo huomata milloin massa on tasalaatuista.
- Hyvin sekoitettu epoksimassa levitetään esikäsitellylle pinnalle muovi- tai teräslastalla.
- NM 205:n kutistuminen on erittäin pientä, joten pinta jätetään haluttuun tasoon.

- Vältä käyttöä ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea sekä alhaisissa lämpötiloissa.
- NM205 Epoksitäyttemassalla käsitellyt pinnat on hiottava tai pestävä 10 % sitruunahappoliuoksella ennen uudelleenkäsitelyä.
- Annetaan kovettua ennen jatkokäsittelyä, kuten maalaamista, pinnoittamista jne.

Puhdistus

- Työkalut puhdistetaan tarkoitukseen soveltuvalla liuottimella esim. ksyleeni tai aseton.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500

Takuu / vakuus

tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) tremco illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta.

tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS	ARVO
Tyypimerkintä	NM205
Kovettaja	NM205 B-osa
Sekoitusuhde A:B	100:15 painosuhteessa
Pot life	30 minuuttia (100 g - 20 °C)
Tiheys	1680 kg/m ³
Viskositeetti	Tiksotrooppinen
Puristuslujuus	54 MPa
Vetolujuus	14 MPa
E-Moduuli	19 GPa
Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin	15x10 ⁻⁵ cm/cm x °C
Alin käyttölämpötila	+4 °C
Kulutus	1,68kg / m ²
Varastointi/säilytys	Säily 12 kk avaamattomissa astioissa, oikein varastoituna, suojassa pakkaselta ja suoralta auringonvalolta. Säilytetään kuivassa +10 °C - +25 °C lämpötilassa.