

Tuote

Väri / värit

Pakkaus

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

Käyttöohjeet

Puhdistus

Huomaa / Rajoitukset

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

**FM330**

## Elastinen Pistoolivahto

### Käyttötarkoitus

Nopeasti kovettuva, erittäin joustava polyuretaanivahto. Ihanteellinen ikkuna- ja ovikehysten tiivistämiseen. Muodostaa ilmatiiviin ja kosteudenkestävän sauman. Sopii myös lattioiden, seinien ja kattojen saumakohtien tiivistämiseen. 35 % liikevara takaa sauman joustavuuden suurta liikevaraa vaativissa kohteissa.

i3 menetelmän tuote.

### Yhteenveto eduista

- Erinomainen ilmatiiviys ja erinomaiset akustiset ominaisuudet
- Sopii joustoa vaativien saumojen tiivistämiseen mm. ikkunoissa, ovissa ja rakennesaumoissa
- Ilmatiiviys 0,1 m<sup>3</sup>/h 10 Pa, testattu EN1026 mukaan
- Akustinen ja vaimentava - jopa 60 dB asti
- Erittäin elastinen, 35% liikevara
- Sopii käytettäväksi myös pakkasella, käyttölämpötila -10 °C asti

## FM330

# Elastinen Pistoolivahto

### Tekniset tiedot

Koostumus		Polyuretaanivahto
Kovettumistapa		Kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta
Veden imeytyminen	DIN 53428	0.3%
Tiheys		15 - 25 kg/m <sup>3</sup>
Vetolujuus	DIN 53455	65 kPa
Käyttölämpötila		-10 °C - + 35 °C
Pullon lämpötila		+5 °C - +30 °C
Lämpötilankesto (pitkäaikainen)		-40 °C - +90 °C
Lämpötilankesto (lyhytaikainen)		-40 °C - +130 °C
Avoin aika	+23 °C, 50 % RH	n. 10 min
Säilytys		Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä pystysuorassa, kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 9 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Leikkauskuiva		45 mins.
Läpikuivumisaika	+23 °C, 50 % RH	n. 24 h
Murtovenymä	DIN 53455	50 %
Puristuslujuus (10%)	ISO 844	11 kPa
Lämmönjohtavuus	EN 12667	36 mW/m.K



#### Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

#### Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



#### tremco illbruck Oy

Vanha Porvoontie 238  
1380 Vantaa  
Suomi Finland  
T: +358 (0)9 5499 4500  
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.fi