

Tuote

Homesuojattu neutraali silikoni

Väri / värit

Väritön

Valkoinen

Marmorin valkoinen

Harmaa

Pakkaus

310 ml patruuna / 20 kpl laatikko

Tekniset tiedot

Ominaisuus		Arvo
Ominaispaino		1,01
Valuminen	ISO 7390, profiili U20	Valumaton
Nahoittumisaika	23 °C, 50 % RH	10 min
Kovettumisnopeus	23 °C, 50 % RH	1-2 mm / vrk
Vetolujuus	ISO 8339	0,4 MPa
Murtovenymä	ISO 8339	2
Kimmokerroin 100 %	ISO 8339	0,3 MPa
Säilytys		Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C.
Palautuma	ISO 7389	0.85
Lämpötilankesto		-40 °C - 120 °C

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Sauman leveyden ja syvyyden suhteen tulisi olla 2:1.
- Syvyydeksi suositellaan vähintään 10 mm huokoisilla alustoilla 6 mm ei-huokoisilla alustoilla.
- Pintojen on oltava puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat. Pinnoilla ei saa olla tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia
- Irrallinen ja mureneva aines on poistettava

Käyttöohjeet

- Levitetään tavanomaisella massapuristimella +5 °C - +40 °C lämpötilassa.
- Massa täytyy työstää levityksen jälkeen pitävän, täyden tarttuvuuden varmistamiseksi
- Massa kannattaa työstää viivyttelämättä saippuavedellä, sillä FA600 nahoittuu nopeasti

Puhdistus

Ylimääräinen saumausmassa ja tahrat kannattaa poistaa välittömästi (käytä soveltuvis-sa kohdissa maalarinteippiä). Täysin kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti. Työkalut puhdistetaan sopivalla liuottimella, esim. ksyleenillä tai tolueenilla.

Huomaa / Rajoitukset

Ei suositella päällemaalattavaksi, käytettäväksi Structural Glazing -rakenteisiin, kohteissa, jotka ovat pysyvästi upoksissa, kohteissa jotka ovat jatkuvan fyysisen rasituksen kohteena tai akvaarioihin. SG-lasitukseen soveltuvat Tremcon SG300 ja SG490 silikonit ja SG -sääsaumoihin FS500.



FA600

Perussilikoni



Käyttötarkoitus

Kovettuu nopeasti ja muodostaa pysyvästi joustavan ja erittäin kestävä, vesitiiviin sauman. Soveltuu käytettäväksi ovien ja ikkunoiden tiivistämisessä, ikkunoissa, vitriineissä, jne. terasseilla ja kasvihuoneissa. Yleiskäyttöinen silikonimassa märkätiloihin, kylmätiloihin, sairaaloiden välinehuollon huoneisiin jne. Soveltuu käytettäväksi polykarbonaatin ja lyijyn kanssa.

Yhteenveto eduista

- Erinomainen kestävyys
- Laaja lämpötilankesto -40 °C - +120 °C
- Liikevara ± 25%
- Hyvä tarttuvuus ilman pohjustusta yleisiin lasi- ja rakennusaluksiin
- Nopeasti kovettuva
- Helppo levittää
- Erinomainen UV-kestävyys
- Väritön silikoni on ihanteellinen soveltuu moniin lasitustöihin
- Täyttää standardien ISO 11600-F ja G-25LM vaatimukset

FA600

Perussilikoni



Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck international GmbH sivuliike Suomessa

Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi