

Tuote

Polyuretaanivaahdo

Väri / värit

Vihreä

Pakkaus

750ml pullo

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Pinnoilla ei saa olla tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. Irrallinen ja mureneva aines on poistettava
- Vaahto kuivuu reagoimalla ilman kosteuden kanssa. Ilman ollessa kuiva, pintojen sumuttaminen vedellä nopeuttaa kuivumista ja edesauttaa vaahton reaktiota.
- Tee soveltuvuustesti ennen käyttöä varmistaaksesi sopivuuden
- Suojaa lattiat muovikalvolla tai suojapaperilla

Käyttöohjeet

- Ravista pulloa voimakkaasti ennen käyttöä, n. 20 kertaa
- Asenna pistooli pulloon kiinni
- Täytä vain noin 80% sauman syvyydestä, sillä vaahto laajenee kuivuessaan
- Käsittele vaahtopulloa aina ylösalaisin
- Täytä saumoja alhaalta ylöspäin ja vaakasuorilla pinnoilla jo työstettyjen saumojen liittymäkohdista pois päin
- Jos sauma on syvä, levitä useampina päällekkäisinä kerroksina
- Jos levität vaahtoa useammassa kerroksissa, anna sauman kuivua välillä ja kostuta ennen seuraavaa kerrosta

Puhdistus

Kovettumaton vaahto ja työkalut puhdistetaan illbruck pistoolivaahdon puhdistusaineella tai asetonilla. Kovettunut vaahto poistetaan mekaanisesti.

Huomaa / Rajoitukset

Käytä ainoastaan tiloissa, joissa on kunnollinen ilmanvaihto
Älä tupakoi käyttötiloissa
Käytä tarkoituksen mukaisia suojavaatteita, käsineitä ja suojalaseja/kasvosuojaa
Kovettunut vaahto voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti
Säilytä pullot pystyasennossa
Älä altista vaahtoa suoralle UV-valolle

Vaahdolla ei ole UV-suojaa ja se tulee suojata auringonvalolta tasoitteella, maalilla tai muulla vastaavalla. Kuten kaikki PU-vaahdot, se ei tartu muoviin, Tefloniin[®], silikoniin tai vahamaisiin pintoihin.

Terveys- ja turvallisuustiedot

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



FM310

Pistoolivaahdo



Käyttötarkoitus

Nopeasti kovettuva Pistoolivaahdo. Yleiskäyttöinen polyuretaanivaahdo rakojen ja saumojen täyttöön ja tiivistämiseen. Sopii mm. ovi- ja ikkunakehysten tiivistämiseen, putkien läpivientien täyttöön ja tiivistämiseen ja eristyspaneelien saumoihin

Yhteenveto eduista

- Ihanteellinen saumojen ja rakojen täyttöön, tiivistykseen ja eristykseen lähes kaikissa rakentamisen kohteissa
- Pieni jälkipaisuminen parantaa työstötarkkuutta ja vähentää jätteen määrää
- Muodostaa vahvan liitoksen betonin, tiilen, kiven, kipsin, puun, metallin, PVC:n ja polystyreenin kanssa
- Kuivuu nopeasti; kosketuskuiva 10 minuutissa ja leikkauskuiva 45 minuutissa

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Koostumus	Polyuretaanivahto
Kovettumistapa	Kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta
Veden imeytyminen	EN 1609 0.2%
Tiheys	15 - 25 kg/m ³
Vetolujuus	DIN 53455 100 kPa
Käyttölämpötila	+5 °C - +35 °C
Pullon lämpötila	+10 °C - +30 °C
Lämpötilankesto (pitkäaikainen)	-40 °C - +90 °C
Lämpötilankesto (lyhytaikainen)	-40 °C - +130 °C
Avoin aika	+23 °C, 50 % RH n. 10 min
Säilytys	Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä pystysuorassa, kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Leikkauskuiva	45 mins.
Läpikuivumisaika	+23 °C, 50 % RH n. 24 h
Murtovenymä	17 %
Puristuslujuus (10%)	ISO 844 45 kPa
Lämmönjohtavuus	EN 12667 25-30 mW/m.K

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi