

Tuote

Silikonimassa

Väri / värit

Väritön

Pakkaus

310 ml patruuna

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Pintojen on oltava ehdottoman puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat. Pinnat on oltava puhtaat kaikista tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista.
- Käytä tarvittaessa pohjanauhaa, saadaksesi saumasta oikean syvyisen
- Lasin ja alumiinin kanssa voidaan tuotetta käyttää ilman pohjustetta
- Pyydä tarvittaessa erillinen ohje pohjusteen käytöstä eri materiaaleilla

Käyttöohjeet

- Levitetään tavanomaisella massapuristimella saumoihin
- Työstä sauma levityksen jälkeen, tiiviin sauman ja hyvän kiinnityksen varmistamiseksi
- Silikonin tulee olla täysin kuivunut, ennen kuin se voidaan altistaa vesiupotukselle. Kuivuminen riippuu silikonikerroksen vahvuudesta, mutta kuivumisaika on vähintään 7 vrk.

Puhdistus

Ylimääräinen saumasmassa ja tahrat kannattaa poistaa välittömästi (käytä soveltuvissa kohdissa maalarinteippiä). Täysin kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti. Työkalut puhdistetaan sopivalla liuottimella.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



GS202

Akvaario- ja elintarvikesilikoni



Käyttötarkoitus

Joustava, yksikomponenttinen, pysyvään vesiupotukseen soveltuva asetaattisilikoni. Soveltuu käytettäväksi uima-altaissa, akvaarioissa, vesitankeissa sekä kohteissa jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden ja juomaveden kanssa.

Yhteenveto eduista

- Kestää jatkuvaa veteen upottamista
- Soveltuu käytettäväksi akvaarioissa
- Täyttää standardin DIN 32 622 vaatimukset
- Täyttää elintarvikkeita ja juomavettä koskevat vaatimukset (katso tekniset tiedot)

Akvaario- ja elintarvikesilikoni

Tekniset tiedot

Ominaisuus		Arvo
Ominaispaino	DIN 52451	1,03 g/cm ³
Kutistuma	EN 27390	20 mm profiililla 0 mm
Nahoittuminen		n. 15 min.
Kuivumisnopeus		noin. 2 mm / vrk
Vetolujuus	EN 28339, menetelmä B	0,90 N/mm ²
Murtovenymä	EN 28339, menetelmä B	230%
Palautuma	EN 27389, menetelmä B	> 95 %
Käyttölämpötila		+5 °C - +40 °C
Säilytys		Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C.
Lämpötilankesto		-40 °C - +160 °C
Liikevara		25%
Täyttää elintarvikkeita ja juomavettä koskevat vaatimukset		Saksan valtiollisen "Ympäristöhygienian ja toksikologian instituutin" hyväksymä (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets - KTW assesment). Ruoka- ja juomaveden osalta KTW -hyväksyntä, akvaariot KSW -hyväksyntä - DIN 32622.

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi