

## Tuote

Akryylimassa

## Väri / värit

Valkoinen

## Pakkaus

310 ml patruuna

600 ml kalvopakkaus

## Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Käsittelypinnan tulee olla kantava, pölytön, puhdas sekä öljy- ja rasvavapaa.
- Kovat, imemättömät pinnat puhdistetaan ja karhennetaan.
- Mineraalipinnat voidaan tarttuvuuden parantamiseksi esikäsitellä liuoksella, jossa on 1 osa Tremco LD703 Maalariakryyliä ja 2 osaa vettä.
- Varmista tarttuvuus tekemällä testi.
- Soveltuvat kohdat voidaan suojata maalarinteipillä.
- Saumat täytetään polyeteeniitiivissoluisella pohjanauhalla riittävään syvyyteen.
- Sauman minimileveys on 5 mm ja maksimi 25 mm.
- Vaurioiden välttämiseksi tulee käyttää vain tylppäkärkisiä, sileitä täppäystyökaluja.
- Jäykälle saumapohjalle laitetaan polyetylenikalvo viistoutumisen estämiseksi.
- Jos sauma ei ole riittävän syvä tai leveä (minimi 5x5 mm) tai tiivistys tehdään kolmen tason kulmaukseen, täytyy ottaa huomioon mahdollinen tiivistysaineen koheesiosärytymisen.
- Taustamateriaalin on sovelluttava käytettäväksi LD703 Maalariakryylin kanssa standardin DIN EN 26 927 mukaisesti. Öljy- terva- tai bitumipitoiset taustamateriaalit samoin kuin luonnonkumi-, kloropreeni- tai EPDM-pohjaiset materiaalit eivät ole soveltuvia.

## Käyttöohjeet

- Levitä maalariakryyli saumaan niin että se täyttyy. Vältä ilmakuplien muodostumista.
- Tasoita sauma muotolastalla. Tässä vaiheessa voidaan saumausaineen pinnalle suihkuttaa kevyesti puhdasta vettä ja pyyhkiä se sitten heti pois.
- Päällemaalauksen - Maalariakryyli voidaan päällemaalata dispersio- ja alkydihartsimaaleilla (testiä suositellaan).
- Päällemaalauksen voi tehdä liikkumattomiin saumoihin (max liikevara 5 %). Suuriliikeisissä saumoissa päällemaalauksen vahingoittuu sauman liikkua.

## Puhdistus

Ylimääräinen saumausmassa ja tahrat tulee poistaa välittömästi vedellä. Kovettunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Mahdollinen maalarinteippi poistetaan myös välittömästi, ettei kalvon repeämistä ehdi tapahtua.


## Huomaa / Rajoitukset

- Ei sovellu liikuntasaumoihin.
- Ei sovellu lasille, lasitetuille pinnoille, liikuntasaumoihin tai jatkuvasti kosteille pinnoille.



## LD703

## Maalariakryylimassa (Perennator)



### Käyttötarkoitus

Plasto-elastinen dispesio akryylitiivistysmassa liitossaumojen ja halkeamien tiivistykseen. Myös esim. valubetonin, kiven, rappauksen, puun repeämien ja saumojen tiivistykseen.

### Yhteenveto eduista

- Voidaan päällemaalata alkydi- ja dispersiomaaleilla
- Vesipohjainen - lähes hajuton
- Hyvä tartunta yleisimpiin rakennusmateriaaleihin
- Liikevara 15 %
- Kiinnittyy myös kosteisiin, imukykyisiin pintoihin
- Kiinnittyy hyvin useimpiin tavallisiin rakennuspintoihin ilman primerointia



**LD703**

## Maalariakryylimassa (Perennator)

### Terveys- ja turvallisuustiedot

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

### Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Peruskoostumus	Akryylipolymeeri
Reaktiosysteemi	Dispersio
Ominaispaino	DIN 52 451 1,55 g / cm <sup>3</sup>
Kalvonmuodostus	+23 °C ja ilmankosteus 50 % RH n. 20 min
Kovettuminen	+23 °C ja ilmankosteus 50 % RH 1-2 viikkoa, riippuen lämpötilasta, ilmankosteudesta ja sauman koosta
Tilavuusmuutos	DIN 52 451 -15 %
Liikevara	15 %
Kovuus Shore A	DIN 53 505 15
E-moduuli (100 %)	ISO 8339 0,25 N/mm <sup>2</sup>
UV-säteilykestävyys	ISO 4892 Hyvä
Säilytys	Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Käyttölämpötila	+5 °C - +30 °C
Lämpötilankesto	-20 °C - +80 °C

#### Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

#### Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



**tremco illbruck Oy**  
Vanha Porvoontie 238  
1380 Vantaa  
Suomi Finland  
T: +358 (0)9 5499 4500  
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.fi