

Tuote

Kumiliima EPDM membraaneille

Pakkaus

600 ml kalvopakkaus

Väri / värit

Musta

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Suorita aina soveltuvuustesti ennen varsinaisen työn aloittamista.
- Pinnan tulee olla kuiva, yhtenäinen ja täysin puhdas liasta, rasvasta jne.
- On suositeltavaa, että mahdollinen rasva puhdistetaan pinnalta isopropanoolilla
- Huokoiset pinnat on pohjustettava CT113:lla, tai liimattava käyttäen illbruck CT113 Kontaktiliimaa.

Käyttöohjeet

- Levitä n. 10 mm juova liimaa alustalle mahdollisimman lähelle reunaa, kuitenkin niin että se pysyy kokonaan membraanin alla, kun membraani painetaan alustaan kiinni.
- Paina membraani kiinni käyttäen saumarullaa tiiviin liitoksen varmistamiseksi. Lopullinen liimauksen leveys membraanin alla tulisi olla 30-35 mm ja liimaa tulisi olla 2 mm paksuudelta.
- Leveämpiä tai pidempiä saumoja liimatessa membraani voi vaatia tilapäistä kiinnittämistä, kunnes riittävä liiman kantavuus saavutetaan.
- Liimauslujuus riippuu siitä, kuinka liuotin haihtuu liimasta. Kuivumista voidaan nopeuttaa irrottamalla membraani alustasta muutamaksi sekunniksi ensi kiinnityksen jälkeen ja sitten painamalla se uudestaan kiinni. Tämä mahdollistaa liuottimen tehokkaamman haihtumisen.
- Jos liimaat membraania asfalttiin tai PVC:hen, ota ensi yhteyttä Tremco illbruckin tekniseen tukeen. Jos alusta on polystyreeniä käytä liuotinaineetonta MS020 liimaa.
- Katso myös ME220 tekninen tiedote - EPDM Membraanin asennusohjeet.

Puhdistus

Puhdista työvälineet ja ympäröivät alueet heti Tremco AW421 Puhdistusaineella. Kovettuneen liiman saa poistettua vain mekaanisesti.

Huomaa / Rajoitukset

Liiman sisältävät liuottimet voivat vaurioittaa joitakin herkkiä pintoja. Liima ei sovellu levitykseen suoraan polystyreenin, PVC:n, asfalttiin tai bitumin päälle.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



OT015

EPDM kumiliima




Käyttötarkoitus


Korkealuokkainen, erikoisvalmisteinen, luja ja nopeasti kiinnittyvä, massapuristimella levitettävä liima. Käytetään ME220 EPDM membraanien kiinnittämiseen julkisivuinstallaatioissa. Soveltuu kaikille yleisimmille alustoille kuten alumiinille, metallille, sinkitylle metallille, puulle, PVC-U:lle ja muille ei-huokoisille materiaaleille. Erinomaiset vanhenemisenkestävyys, lämpötilan muutoksien kestävyys ja säänkestävyys ominaisuudet.

Yhteenveto eduista

- Ihanteellinen illbruck ME220 EPDM membraanien kiinnitykseen julkisivu-sovelluksissa
- Kuivunut liima kestää erinomaisesti sään, ikääntymisen ja UV-valon vaikutuksia
- Helppo, nopea ja siisti levittää



Levitä n. 10 mm juova liimaa alustalle mahdollisimman lähelle reunaa. Paina membraani kiinni käyttäen saumarullaa tiiviin liitoksen varmistamiseksi.



Myös suojaava lista tiivistetään OT015 kumiliimalla.

Tekniset tiedot

Ominaisuus

Ominaisuus	Arvo
Koostumus	Synteettinen kumipohjainen polymeeri
Tilavuustiheys	20°C lämpötilassa 1 g/cm ³
Avoin aika	n. 10 minuuttia
Kuivumisaika	+20°C lämpötilassa, 60 % RH 2 – 4 mm / 24 tuntia
Lämpötilankesto	-20 °C - +80 °C
Säilytys	Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Irrutuslujuus - ME220 EPDM membraani	> 75 N / 25 mm
Käyttölämpötila	+5 °C - +30 °C

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi