

Descripción

El **CY011** permite un pegado rápido de una gran cantidad de metales, plásticos (excepto PP/PE, PTFE, silicona), elastómeros, vidrio, piedra, porcelana, madera y PVC. En la carpintería permite el pegado de juntas de EPDM y regatones.

Embalaje

CY011 se presenta en cajas de 10 frascos de 20 g o de 20 frascos de 20 g.

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
396318	Transparente	20 Botes de 20 grms	480

Información técnica

Características	Valores
Base	cianoacrilato monocomponente de base etílica
Reticulación	con el efecto catalítico de la humedad
Densidad	1,06
Viscosidad a +25 °C	30 mPa/s
Temperatura de aplicación	entre +20 °C y +24 °C
Resistencia a la temperatura del pegamento reticulado	entre -55 °C y +95 °C
Aspecto antes de la reticulación	líquido
Aspecto después de la reticulación	duro y translúcido
Resistencia a la tracción del pegamento reticulado sobre caucho NBR (= ruptura del material)	66 N/cm ²
Resistencia al cizallamiento del pegamento reticulado sobre acero	18,5 N/cm ²
Tiempo de fraguado	<ul style="list-style-type: none"> • sobre metal (acero): 40 segundos • sobre ABS: 3 segundos • sobre elastómeros (EPDM): 2 segundos • sobre madera (haya): > 60 segundos
Conservación	en su embalaje original cerrado, en un lugar fresco (+5 °C) protegido de los rayos UV
Almacenamiento	12 meses

Preparación

- **Temperatura de aplicación:** temperatura ambiente comprendida entre +20 °C y +24 °C. Fuera de este intervalo de temperatura, cambia la viscosidad del producto, por lo que variarán los resultados deseados y obtenidos.
- **Preparación de las superficies:** los soportes deben estar limpios y secos. Las superficies que deben encolarse deben desengrasarse con el limpiador **AA401**.

Uso/ Propósito

- Deposite una pequeña cantidad de pegamento en la superficie del soporte: una gota es suficiente.
- Aplique los soportes unos sobre otros y ejerza inmediatamente una presión manual para que el pegamento se expanda correctamente.
- No recoleque nunca los soportes, ya que la reticulación se realiza en unos segundos.



CY011

Ciano instantaneo

CY011 permite el encolado rápido de una gran variedad de metales, plásticos (salvo PP, PE, PTFE y silicona), elastómeros, vidrio, piedra, porcelana, madera y PVC. En la carpintería, permite el encolado de las juntas EPDM y de las conteras.

Beneficios

- Adhesivo sin disolvente, gracias a la triple destilación realizada durante el proceso de producción.
- Adhesivo multi materiales.
- Polivalente y rápido: pegado en segundos.
- Encolados con durabilidad y resistencia aumentadas.
- Tapón con aguja.

Limpieza

- Antes de la reticulación, el pegamento puede retirarse con el limpiador **AA401**.
- Si el pegamento se reticula, solo puede limpiarse con medios mecánicos (por ejemplo, cuchilla de afeitar o cúter).

A tener en cuenta

El tapón incluye una "aguja" de plástico que permite tapar el frasco de forma estanca al aire, evitando así el secado del pegamento al salir del frasco. Este sistema evita tener que utilizar una aguja para abrir el frasco o tijeras para recortar el tubo cada vez que se quiera utilizar el pegamento.

Salud y precauciones de seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

Certificados



Technical Service

tremco illbruck has a team of experienced Technical Service Representatives who provide assistance in the selection and specification of products. For more detailed information, service and advice, please call Customer Service on 01942 251400

Guarantee / Warranty

tremco illbruck products are manufactured to rigid standards of quality. Any product which

has been applied (a) in accordance with tremco illbruck written instructions and (b) in any application recommended by tremco illbruck, but which is proved to be defective, will be replaced free of charge. No liability can be accepted for the information provided in this leaflet although it is published in good faith and believed to be correct. tremco illbruck Ltd. reserves the right to alter product specifications without prior notice, in line with Company policy of continuous development and improvement.



tremco illbruck SLU
 Pol. Ind. Can Salvatella
 08210 Barberà del Vallès. Barcelona.
 España
 T: +34 9 37 19 70 05
 F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.es