

Opis

Kauczuk styrenowy

Pokrycie

CT113 jest dostarczany w wiadrach.

Opakowane

Pojemnik	Pojemność	CieŜar
wiadro	5 l	4,7 kga

Techniczna karta produktu

Właściwości	Klasyfikacja
Właściwości fizyczne	do malowania
Gęstość	0,82 g/cm ³
Odporność termiczna	do +60°C
Temperatura uŜycia	od +5°C do +35°C
ZuŜycie	okoto 200 g/m ²
Czas wietrzenia*	ok. 5 min.
Czas otwarty*	ok. 60 min.
Temperatura przechowywania (również optymalnego uŜycia)	od +5°C do +25°C
Okres przechowywania	12 mies., po otwarciu zuŹyć w ciągu 48 godz.

*) Informacje mogą się różnić w zależności od temperatury i wilgotności powietrza

Przygotowanie

- Muszą być one suche, bez oleju, smaru, pyłu i innych zanieczyszczeń utrudniających przyklejanie.
- Przed uŜyciem klej naleŹy dokładnie wymieszać

Przetwarzanie

- Powierzchnie przeznaczone do klejenia (folia i podłoŹe) naleŹy posmarować produktem CT113.
- Docisnąć folię EPDM do podłoŹa i ewentualnie podnieść, aby w przypadku wiêkszych powierzchni rozpuszczalnik mógł ulotnić się z kleju. Następnie przykleić folię EPDM do podłoŹa i dokładnie docisnąć za pomocą rolki dociskowej (pod warunkiem prawidłowego uŜycia kleju gruntowanie nie jest konieczne).
- Przy oknach folię naleŹy montować dodatkowo za pomocą płytki dociskowej, listwy zaciskowej lub innego zamocowania, zgodnie z opisem w normie DIN.
- Podczas uŜywania w zamkniętych pomieszczeniach naleŹy zapewnić odpowiednią wentylację.

Srodki ostroŹności dotyczĄce bezpieczeŹstwa i ochrony zdrowia

NajnowszĄ wersję karty charakterystyki znajdujĄ PaŹstwo na stronie www.illbruck.com/pl_PL



CT113

Klej do EPDM

Ten zawierający rozpuszczalniki klej kontaktowy na bazie kauczuku styrenowego słuŹy do klejenia folii EPDM do wszystkich powszechni występujących powierzchni budowlanych jak np.: wiele mieszanek zimnego bitumu, ściana budowlana, aluminium, twarde PCV jak również przy nakładaniu (robieniu zakładki) folii EPDM na siebie.

Zalety

- Bardzo duŹa odporność na czynniki atmosferyczne i temperaturę
- Doskonała przyczepność do materiałów porowatych

CT113

Klej do EPDM

 **illbruck**
making it perfect.

Serwis techniczny

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępni w każdej chwili fachową pomoc techniczną.

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wplywu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie www.tremcoillbruck.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kottątajowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T:+48 12 665 33 08
F:+48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com