

Kuvaus

Luja, monipuolinen, joustava liima- ja tiivistysmassa rakentamiseen ja teollisuuden sovelluksiin.

Pakkaus

Väri / värit

Valkoinen

Harmaa

Musta

Vaaleanruskea

Tiilenpunainen

Pakkaus

310 ml patruuna



Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Koostumus	Yksikomponenttinen hybridipolymeeriliima
Kutistuma	3%
Tiheys	1.6 g/cm ³
Kovuus	Shore A 36
Palautuma	>65%
Vetolujuus	EN 21 kg/cm ² 28340
Murtovenymä 100%	ISO n. 8 kg/cm ² 8339
Kuivumisaika	23 °C 2,8 mm / 24 tuntia
Nahoittumisaika	23 °C ja 25 minuuttia 50 % RH
Säilytys	Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 18 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Käyttölämpötila	+5 °C - +40 °C
Lämpötilankesto	-40 °C - +90 °C

Esityöt

- Tee soveltuvuustesti ennen käyttöä
- Suojaa ympäröivät pinnat
- Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat
- Pohjustusta ei tarvita lasi-, alumiini-, keramiikka-, lakattu puu-, PVC-, epoksi- ja polyesteripinnoille

SP054

Liima- ja tiivistysmassa

Ihanteellinen käytettäväksi esim. listojen, paneelien, peilien, akustiikkalevyjen ja ovien kynnyksien liimauksessa, sisällä ja ulkona. Soveltuu käytettäväksi myös liikennevälineissä.

Edut

- Lähes hajuton, ei sisällä liuottimia tai isosyanaatteja
- Ftalaattivapaa
- Erinomainen tarttuvuus useimpiin materiaaleihin kuten metalleihin, lasiin, PVC-muoviin ja betoniin
- Erinomainen säänkestävyys, sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Voidaan päällemaalata kovettuneena vesiohenteisilla maaleilla
- Helppo työstää

Käyttö

- Leikkaa suuttimen kärki terävällä veitsellä haluttuun läpimittaan
- Varmista ennen liiman levittämistä, että liimattavilla pinnoilla on hyvä kontaktipinta keskenään
- Levitä liimaa palkona toiselle tai molemmille pinnoille. Jos liimattava pinta-ala on suuri, levitä ja tasoita liima hammaslastalla.
- Paina pinnat yhteen välittömästi ja purista yhteen 30 minuutin ajaksi.

Puhdistus

Puhdista ympäröivät pinnat heti Tremco AW421 puhdistusaineella tai asetonilla. Varmista ennen puhdistusta, että pinnat kestävät liuottimia. Kovettunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

Huomaa

Ei sovellu käytettäväksi PE:n, silikonin, EPDM-, neopreeni- ja butyylikummin kanssa.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Takuu

tremco illbruck Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) tremco illbruck Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) tremco illbruck Oy:n suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta. tremco illbruck Oy varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.

Tekninen palvelu

tremco illbruck Oy tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten

mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) tremco illbruckin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) tremco illbruckin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta. tremco illbruck varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



**tremco
illbruck**
tremco illbruck OY
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi