

## Material

Neutralvernetzender, elastischer 1K-Silikondichtstoff. Um die Bildung von Schimmelpilzen soweit wie möglich zu verhindern, ist FA820 pilzhemmend ausgerüstet.

## Ausführung

FA820 wird als 310 ml Kartusche geliefert.

## Lieferform

### Farbe Bestell-Nr.310-ml-Kartusche

|             |        |
|-------------|--------|
| transparent | 376448 |
| weiss       | 376450 |
| lichtgrau   | 376437 |
| hellgrau    | 376433 |
| mittelgrau  | 376440 |
| staubgrau   | 376447 |
| betongrau   | 376421 |
| basaltgrau  | 376419 |
| fugengrau   | 376428 |
| dunkelgrau  | 376425 |

Inhalt Lieferkarton: 12 Stück

## Technische Daten

### Eigenschaften Norm Klassifizierung

|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
| Chemische Basis                                | Silikondichtstoff, neutralvernetzend (Oxim)   |                       |  |
| Zulässige Gesamtverformung                     | 25%   |                       |  |
| Konsistenz                                     | pastös, standfest   |                       |  |
| Durchhärtung nach 24 Std. bei 23 °C, 50% r. F. | DIN 52 455, A1  | 0,5 N/mm <sup>2</sup> |  |
| Temperaturbeständigkeit                        | – 40°C bis +120°C   |                       |  |
| Objekttemperatur                               | + 5 °C bis + 40 °C  |                       |  |
| Verarbeitungstemperatur                        | + 5°C bis + 40°C  |                       |  |
| Lagerung                                       | Bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung ist der Dichtstoff im ungeöffneten Originalgebinde |                       |  |
| Lagerfähigkeit                                 | bis zu 18 Monate verarbeitbar   |                       |  |

| Eigenschaften         | Norm                      | Klassifizierung |             |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
|                       |                           | Farbig          | Transparent |
| spez. Gewicht         |                           | 1,3             | 1,0         |
| Hautbildezeit         |                           | 25 min          | 10 min      |
| Durchhärtung nach 24h |                           | 2 mm            | 2 mm        |
| Bruchdehnung          | DIN EN ISO 8339 Methode A | 180%            | 200%        |
| Shore A Härte         |                           | 22              | 18          |



## FA820

### Sanitärsilikon



Dieser Silikon-Dichtstoff eignet sich für die Abdichtung von Anschluss- und Trennfugen im Sanitärbereich sowie im Küchenbau. Er bietet eine gute Eigenhaftung auf Beton, Putz, Ziegel, Kalksandstein, Keramik, Aluminium, Elokal und Glas. Der Dichtstoff ist anstrichverträglich nach DIN 52 452 Teil 4, A1 und A2. Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-Eco.

## Produktvorteile

- UV-beständig
- Breites Haftspektrum
- Fungizid ausgerüstet
- Minergie-Eco Basis

## Vorbereitung

- Die Haftflächen müssen sauber, d. h. staub-, fettfrei, tragfähig und lufttrocken sein.
- Zum Entfetten AT200 FD-Reiniger verwenden. Auf empfindlichen Untergründen, z. B. Pulverlack-Beschichtungen, mit Isopropanol vorreinigen. Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Baustoffe sind grundsätzlich Vorversuche durchzuführen.
- Zur Herstellung des optimalen Fugenprofils mit offenzelligem PR101 PU Schaumstoffprofil oder geschlossenzelliger PR102 PE Rundschnur vorstopfen. Hinterfüllmaterialien müssen mit FA820 verträglich sein.
- Ungeeignet sind öl-, teer- oder bitumenhaltige Hinterfüllungen sowie Materialien auf Naturkautschuk-, Chloroprenoder EPDM-Basis.
- Gute Haftung ist auf vielen Untergründen, so z.B. auf sorgfältig gereinigtem Glas, Fliesen und Emaille ohne Voranstrich zu erzielen.
- Wo erforderlich ist auf porösen Untergründen AT101 Primer sparsam mittels Pinsel auf die Haftfläche aufzustreichen, insbesondere bei häufiger Nassbelastung. Bei dichten und glatten Untergründen ggfs. Auftrag von AT105 Primer oder AT120 Primer mit sauberem Lappen.

## Verarbeitung

- Für sauberen Abschluss Fugenränder abkleben. FA820 gleichmäßig und luftblasenfrei in die Fuge einbringen und die Oberfläche innerhalb der Hautbildezeit mit illbruck AA300 Glättmittel Konzentrat abglätten.
- Die Verarbeitungshinweise des Glättmittels sind zu beachten. Verwendetes Abklebeband anschliessend sofort entfernen.
- Verunreinigungen durch Glättmittel sind zu vermeiden bzw. sofort mit Wasser abzuwaschen.

## Reinigung

Frischer, noch nicht abgebundener Dichtstoff kann mittels Reiniger AT200 entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

## Primertabelle

| Haftfläche          | Primer Empfehlung |
|---------------------|-------------------|
| Beton               | AT101             |
| Edelstahl           | +, AT105          |
| Eisen               | +, AT105          |
| Eloxal              | +                 |
| Emaille             | +                 |
| Faserzement         | AT101             |
| Fliesen, glasiert   | +                 |
| Fliesen, unglasiert | +, AT101          |
| Glas                | +                 |
| Holz, grundiert     | +                 |
| Holz, lasiert       | +, AT105          |
| Holz, lackiert      | +, AT105          |
| Kupfer              | +                 |
| Messing             | +                 |
| Polyester GFK       | +                 |
| Polypropylen        | AT105             |
| Polystrol           | AT105             |
| Putz                | AT101             |
| PVC-hart            | AT105             |
| PVC-weich           | +, AT105          |
| Ziegel              | AT101             |
| Zinkblech           | +, AT105          |

+ Kein Primer erforderlich.

+, .... Häufig, aber nicht immer, kann ohne Primer gearbeitet werden. Dort, wo auf Primer verzichtet werden soll, empfehlen wir in Zweifelsfällen entsprechende Vorversuche.

— Der Einsatz wird nicht empfohlen.

Die vorstehenden Empfehlungen haben orientierenden Charakter und beziehen sich auf Einsatzgebiete mit normaler Witterungsbelastung.

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von der Notwendigkeit, eigene Versuche und Überprüfungen vorzunehmen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

## Bitte beachten

Ein ganzflächiges Überstreichen ist zu vermeiden, da es bei Bewegungen der Fuge zu Rissen im Anstrichsystem kommt. Bei der Vulkanisation werden geringe Mengen Spaltprodukt frei, nach vollständiger Aushärtung ist der Dichtstoff geruchlos.

**FA820**

**Sanitärsilikon**

**illbruck**  
making it perfect.

### Hinweis

Bei der Vulkanisation frei werdende Dämpfe sollten nicht über längere Zeit eingeadmet werden. Beim Arbeiten in geschlossenen Räumen ist für genügend Frischluftzufuhr zu sorgen. Das Sicherheitsdatenblatt nach 91/155/EWG steht auf Anfrage zur Verfügung.

### Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter [www.illbruck.ch](http://www.illbruck.ch).

### Zertifikate



#### Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

#### Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An-

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).

 **tremco  
illbruck**

Tremco CPG Schweiz AG  
Sihlbruggstrasse 144  
6340 Baar,  
Tel +41 41 760 12 12  
Fax +41 41 760 13 20  
[info.ch@tremco-illbruck.com](mailto:info.ch@tremco-illbruck.com)