

## Descripción

El **CY011** permite un pegado rápido de una gran cantidad de metales, plásticos (excepto PP/PE, PTFE, silicona), elastómeros, vidrio, piedra, porcelana, madera y PVC. En la carpintería permite el pegado de juntas de EPDM y regatones.

## Embalaje

**CY011** se presenta en cajas de 10 frascos de 20 g o de 20 frascos de 20 g.

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
396318	Transparente	20 Botes de 20 grms	480

## Información técnica

Características	Valores
Base	cianoacrilato monocomponente de base etílica
Reticulación	con el efecto catalítico de la humedad
Densidad	1,06
Viscosidad a +25 °C	30 mPa/s
Temperatura de aplicación	entre +20 °C y +24 °C
Resistencia a la temperatura del pegamento reticulado	entre -55 °C y +95 °C
Aspecto antes de la reticulación	líquido
Aspecto después de la reticulación	duro y translúcido
Resistencia a la tracción del pegamento reticulado sobre caucho NBR (= ruptura del material)	66 N/cm <sup>2</sup>
Resistencia al cizallamiento del pegamento reticulado sobre acero	18,5 N/cm <sup>2</sup>
Tiempo de fraguado	<ul style="list-style-type: none"> <li>sobre metal (acero): 40 segundos</li> <li>sobre ABS: 3 segundos</li> <li>sobre elastómeros (EPDM): 2 segundos</li> <li>sobre madera (haya): &gt; 60 segundos</li> </ul>
Conservación	en su embalaje original cerrado, en un lugar fresco (entre +5 °C y +25 °C), protegido de los rayos UV
Almacenamiento	12 meses

## Preparación

- **Temperatura de aplicación:** temperatura ambiente comprendida entre +20 °C y +24 °C. Fuera de este intervalo de temperatura, cambia la viscosidad del producto, por lo que variarán los resultados deseados y obtenidos.
- **Preparación de las superficies:** los soportes deben estar limpios y secos. Las superficies que deben encolarse deben desengrasarse con el limpiador **AA401**.

## Consejos de Aplicación

- Deposite una pequeña cantidad de pegamento en la superficie del soporte: una gota es suficiente.
- Aplique los soportes unos sobre otros y ejerza inmediatamente una presión manual para que el pegamento se expanda correctamente.
- No recolque nunca los soportes, ya que la reticulación se realiza en unos segundos.



## CY011

### Ciano instantáneo

**CY011** permite el encolado rápido de una gran variedad de metales, plásticos (salvo PP, PE, PTFE y silicona), elastómeros, vidrio, piedra, porcelana, madera y PVC. En la carpintería, permite el encolado de las juntas EPDM y de las conteras.

### Ventajas

- Adhesivo sin disolvente, gracias a la triple destilación realizada durante el proceso de producción.
- Adhesivo multi materiales.
- Polivalente y rápido: pegado en segundos.
- Encolados con durabilidad y resistencia aumentadas.
- Tapón con aguja.

## Limpieza

- Antes de la reticulación, el pegamento puede retirarse con el limpiador **AA401**.
- Si el pegamento se reticula, solo puede limpiarse con medios mecánicos (por ejemplo, cuchilla de afeitar o cúter).

## A tener en cuenta

El tapón incluye una "aguja" de plástico que permite tapar el frasco de forma estanca al aire, evitando así el secado del pegamento al salir del frasco. Este sistema evita tener que utilizar una aguja para abrir el frasco o tijeras para recortar el tubo cada vez que se quiera utilizar el pegamento.

## Salud y precauciones de seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

## Certificados



### Servicio Técnico

CPG Iberia tiene un experimentado Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en cualquier consulta de producto que requiera. Para una información más detallada, servicio o consejo, por favor llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005

### Garantía

Los productos de CPG Iberia están fabricados bajo las más estrictas normativas de calidad. Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de tremco illbruck y se demuestre que no ha funcionado correctamente, será sustituido sin cargo alguno. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento aunque se publique de buena fe y se considere correcto. CPG Europe se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y mejora continua de la Compañía.



**Tremco CPG Iberia SLU**  
Delegación España y Portugal  
Ronda Maiols, 1  
Edificio BMC. Local 135-137  
T: +34 9 37 19 70 05  
08192 Sant Quirze del Vallès  
Barcelona • España  
F: +34 937 197 499

info.es@cpg-europe.com  
[www.illbruck.com/es\\_ES](http://www.illbruck.com/es_ES)